

タングステン系特別製造品

タングステン酸(Tungstic Acid).....	2
タングステン酸カルシウム(Calcium Tungstate)	3
タングステン酸カリウム(Potassium Tungstate)	4
ポリタングステン酸ナトリウム(Sodium Polytungstate)	5

タングステン酸(Tungstic Acid)



- 製品情報

化学式: H_2WO_4

式量: 250

WO_3 含有量(理論値): 92.8%

- 規格

WO ₃	91.0%以上
Fe	0.005%以下
Mo	0.005%以下

- 主な用途

触媒用原料

タングステン酸カルシウム(Calcium Tungstate)



● 製品情報

化学式: CaWO_4

式量: 288

WO_3 含有量(理論値): 80.5%

● 規格

WO_3	79.0%以上
NO_3	0.5%以下
Pb	0.001%以下
Fe	0.005%以下
Na	2%以下

● 主な用途

触媒用原料、ターゲット材原料

タングステン酸カリウム(Potassium Tungstate)



- 製品情報

化学式: K_2WO_4

式量: 326

WO_3 含有量(理論値): 71.1%

- 主な用途

触媒用原料

- 規格

WO ₃	70.0%以上
Cl	0.02%以下
SO ₄	0.02%以下
Pb	0.001%以下
Fe	0.001%以下
Mo	0.01%以下
pH	8.0-10.0(5%水溶液)

ポリタングステン酸ナトリウム(Sodium Polytungstate)



- 製品情報

化学式: $3\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 9\text{WO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$

又は $\text{Na}_6[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{40}] \cdot m\text{H}_2\text{O}$

式量: 2,968(無水物として)

WO_3 含有量(理論値): 85.0%

- 規格

WO ₃	85.0%以上
Cl	0.002%以下
SO ₄	0.005%以下
Mo	0.01%以下
Fe	0.001%以下
pH	4.0–6.0(5%水溶液)

- 主な用途

重液分離



日本無機化学工業株式会社

〒174-0041

東京都板橋区舟渡三丁目 14 番 1 号

(本社・工場)

TEL : 03-3966-1277

FAX : 03-3967-9266

(営業)

TEL: 03-3966-2412

FAX: 03-3966-2680